Teinte positive

Fiche technique

Caractéristiques

Teinte liquide en phase aqueuse, prête à l'emploi. Pour teinter les résineux en obtenant un effet positif.

Utilisation

Pour obtenir un aspect positif sur un bois résineux en accentuant la veine dure, pour du mobilier, des plafonds, des portes d'intérieur, etc.
Elle peut également être utilisée sur des bois durs comme le chêne, le frêne, ou le cerisier ; on obtiendra alors des teintes régulières sans effet positif.

Application

Modes d'application	pistolet	pinceau
Ø Buse (mm)	1,0–1,5	–
Pression (bar)	2,0–3,0	–
Quantité/couche (g/m²)	80–120	80–120
Rendement (m²/l)	7	5

Caractéristiques techniques

Diluant :	teinte positive incolore 27400
Viscosité d'application:	prête à l'emploi
Viscosité :	10 sec / DIN 4 mm
Densité (g/cm³) :	~ 1,010
ph :	~ 7,5

Temps de séchage

(à 20°C et 50% d'humidité)

Hors poussière :	env. 30 mn
Recouvrable :	env. 12 h

Nettoyage des outils

Les outils doivent être immédiatement nettoyés après utilisation à l'eau pure.

Stockage

La teinte à l'eau craint le gel. Elle ne doit pas être stockée ou transportée en dessous de 5 °C. La quantité de teinte restante ne doit en aucun cas être reversée dans le bidon d'origine.

Informations écologiques

Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

Modification d'un ton

Tous les coloris de la teinte positive sont miscibles entre eux. Ils peuvent être éclaircis grâce à la teinte positive 27400 (incolore).

Informations produit

Conditionnements :	1 / 5 / 25 l
Référence :	2800. (code couleur)

Teinte positive

Mode d'emploi

Préparation

Humidifier les surfaces, laisser sécher, procéder à un ponçage (grain 100–120) et dépoussiérer soigneusement.
Les bois contenant beaucoup de résine doivent être traités avec le neutraliseur de résine CLOU 499.

Application

(Température des surfaces à traiter > 15 °C,
humidité du bois 8–12 %)

Agiter énergiquement avant utilisation !

Bien agiter ou mélanger, avant et pendant l'utilisation, afin d'éviter des différences de ton.

Au pinceau :

Appliquer la teinte de façon régulière avec un pinceau pour teinte. Attendre environ deux minutes puis enlever le surplus et répartir avec un pinceau égalisateur dans le sens des fibres du bois (égaliser).

Au pistolet :

Procéder à une application sèche : appliquer jusqu'à l'obtention d'un léger surplus et laisser sécher.

Procéder à une application classique : laisser un surplus plus important ; après pénétration de 2–3 minutes, égaliser au pinceau.

Séchage

(à 20°C et 50% d'humidité)
La teinte sèche en une nuit. Le séchage ne doit pas être accéléré par une température trop élevée ou une ventilation trop importante, ceci pouvant atténuer l'effet positif.

Finition

Il est possible d'utiliser tout vernis de Fond ou Finition de la gamme CLOU en l'appliquant au pistolet ou à la machine à rideau. Respecter les fiches techniques de ces vernis.

Pour les tons très clairs et les gris, il est préférable d'appliquer en finition un vernis résistant à la lumière : CLOUCRYL ou les vernis CLOU AQUA. Pour augmenter la résistance à la lumière, ajouter l'additif anti-UV CLOU (réf. 4471) au vernis CLOUCRYL.

Généralités

Le ton final varie selon la finesse du ponçage, l'essence, la couleur et l'humidité du bois, ainsi que la méthode d'application retenue. Un essai préalable de mise en teinte avec application du vernis de finition est donc indispensable.

Le bois est une matière naturelle, des différences de nuance peuvent apparaître selon le type et l'origine des essences : les nuances dues à la nature du bois ne peuvent faire l'objet d'une réclamation.

En cas d'utilisation de plusieurs bidons, mélanger le contenu de tous les bidons dans un récipient non oxydable et agiter énergiquement.

Ces informations sont données à titre indicatif et sans engagement. Les indications de mise en œuvre doivent être adaptées le cas échéant aux circonstances.

Teinte positive

Nuancier

27401

27402

27403

27404

27405



27406



27407



27408

27409

27410

27411

27412

27413

Echantillons scannés, il peut y avoir des nuances.
Faire un essai de mise en teinte.

Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co. KG · Otto-Scheugenpflug-Straße 2 · 63073 Offenbach/M.
Téléphone +49 69-89007-0 · Fax +49 69-89007-143 · E-Mail: info@clou.de